

**FICHE TECHNIQUE**  
**TECHNICAL DATA SHEET**

COVISIL 9764

Date de création / *Creation date* :

12/02/2009

Couleur : bleu nuit

*Color : night blue*

Caractéristiques particulières : Résistance au feu : homologations M1, F1, UL94 V1

*Specific characteristics : Fire resistance : M1, F1, UL94 V1*

Tenue en température (en atmosphère non confinée) :

*Temperature resistance (no contained atmosphere) :*

Température mini / *Minimum* : -60 °C

Température maxi / *Maximum* 200 °C en continu / *continuous*

220 °C en pointe / *peaks*

Caractéristiques* <i>Properties*</i>	Valeurs types <i>Typical data</i>	Normes <i>Standards</i>
Dureté (ShoreA) <i>Hardness (ShoreA)</i>	60	NF ISO 7619-1
Masse volumique (g/cm <sup>3</sup> ) <i>Specific gravity (g/cm<sup>3</sup>)</i>	1,31	NF ISO 2781
Résistance à la rupture (MPa) <i>Tensile strength (MPa)</i>	9,1	NF ISO 37
Allongement à la rupture (%) <i>Elongation at break (%)</i>	412	NF ISO 37
Résistance au déchirement - ép. Angulaire (N/mm) <i>Tear resistance - angle test piece (N/mm)</i>	26,2	NF ISO 34-1 Ba
D. R. C. 70 h - 150°C - 25 % (%) <i>Compression set 70 h - 150°C - 25 % (%)</i>	18,8	NF ISO 815-1

\*Mesurées sur plaques ASTM et pions pour les mélanges compacts et sur bande extrudée pour les cellulaires

*\*Measured on ASTM standard slabs for compact mixing and on extruded strips for cellular mixing*

Conformités aux contacts alimentaires selon :

*Food contact approvals :*

- FDA (21 CFR § 177.2600) : non/no
- BfR (Empfehlung XV“Silicones“) : non/no
- Journal Officiel Français (Arrêté du 25/11/1992) : non/no

nd : non déterminé / *no defined*

Les renseignements et données contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des spécifications.

These figures are intended as a guide and should not be used in preparing specifications. According to the application, the user must check that these properties are sufficient.